FLOORUB

Scheda tecnica

Per l’isolamento acustico dai rumori impattivi

FLOORUB è il nuovo sistema applicativo proposto da SEP Acustica utile per la realizzazione di tappeti in gomma SBR, in totale aderenza e ad alto potere sigillante alle partizioni orizzontali, prive di interruzioni di sorta e destinate alla riduzione della trasmissione dei rumori da calpestio nelle pavimentazioni di abitazioni civili o industriali.

Il sistema **SBR IN GRANI** si realizza mediante l’applicazione meccanica a spruzzo di una malta, realizzata con l’utilizzo di granuli e polveri di gomma riciclata da copertoni esausti, sulle partizioni orizzontali, siano queste di ogni tipologia. Il manto **SBR IN GRANI** così realizzato deve essere protetto superficialmente facendo in modo di isolare lo stesso dal possibile contatto con le malte di finitura superficiale. Qualora si desideri migliorare ulteriormente il risultato tecnico ottenibile, è possibile accoppiare **SBR IN GRANI** con una copertura superficiale differente, ad esempio in polietilene espanso reticolato tipo Poly.

SBR IN GRANI - Dati Tecnici

Composizione	Miscela di gomme selezionate SBR in curva granulometrica controllata legate mediante additivi atti a migliorarne la lavorabilità durante la posa in opera ed a consentire il controllo delle densità e dei tempi medi di asciugatura.			
Colore	Nero			
Campi di applicazione	Strato resiliente per isolamenti dai rumori da calpestio, da sorgenti sonore da impatto o da vibrazioni, copertura ed isolamento d’impianti, su scale in cemento armato, su solai in legno. Per altre applicazioni contattare l’Ufficio Tecnico SEP Acustica.			
Spessore	Vari spessori. In base all’abbattimento acustico richiesto.			
Confezione	Sacchi e confezioni in carta		su pallet in legno	
Posa in opera	Vedi indicazioni di posa e/o consulta l’Ufficio Tecnico SEP Acustica.			
Caratteristiche	Peso specifico	Kg/m^3	~ 550	
	Peso unitario ≠ mm. 6	Kg/m^2	~ 3,3	
	Attenuazione al calpestio	dB 27	EN 12354	Solaio cm. 20+4 Alleggerito cm. 8/10 Massetto cementizio cm. 5 Autolivellante cm 3,5 Pavimentazione in ceramica
	Rigidità Dinamica	12		
	Posa	Il prodotto è completamente atossico e viene applicato da manodopera specializzata dotata di attrezzature complete di marchiatura CE.		
	Riciclabilità	%	98	
	Temperatura di utilizzo	°C	Superiore a +10°C - per applicazioni a temperature inferiori, contattare il nostro Ufficio Tecnico.	
	Resistenza al fuoco	Classe B2	Secondo la norma DIN 4102	